

**CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalna farba dyspersyjna do malowania suchych powierzchni wewnętrznych.  
Jest łatwa do nakładania i tworzy płaską, gładką powierzchnię.

**ZASTOSOWANIE**

BIORA 3 jest bezpieczna do stosowania ponieważ nie zawiera rozpuszczalnika i w związku z tym z powłoki paruje jedynie woda.  
BIORA 3 może być nakładana na powierzchnie betonowe, szpachlowane, gipsowo-kartonowe, tynk i cegłę.

Produkt jest zakwalifikowany do **Grupy M1** w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

**DANE TECHNICZNE****Zawartość substancji stałych**

ok. 40% obj.

**Lotne związki organiczne (VOC)**

EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l 2010. VOC produktu: max 30 g/l.  
EU VOC wartości graniczne (kat. A/g): 30 g/l 2010. VOC produktu: max 30 g/l.

**Zużycie praktyczne**

Powierzchnie uprzednio malowane: 10-12 m<sup>2</sup>/l  
Szpachłówka i drewniane płyty pilśniowe: 7-10 m<sup>2</sup>/l  
Powierzchni betonowe i tynkowe: 4-7 m<sup>2</sup>/l

**Gęstość**

ok. 1,5 g/ml

**Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.****- pyłosuchość**

po 0,5 godz.

**- następna warstwa**

po 2 godz.

**Rozcieńczalnik, zmywacz**

Woda. Umyć sprzęt wodą natychmiast po użyciu.

**Wykończenie**

Pełny mat

**Kolor**

Biały.

Można mieszać z pastami barwiącymi do jasnych odcieni zgodnie z Kartą Kolorów Wewnętrznych.

Dokładność odcienia nie jest perfekcyjna.

**Odporność na zmywanie i ścieranie**

Pomalowana powierzchnia jest odporna na delikatne ścieranie mechaniczne.  
Odporność na szorowanie na mokro, klasa 2 wg normy EN 13300.

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu.

Upřednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farbą kredową lub klejową. Sufity, które nie są wodoodporne zaleca się zagruntować rozcieńczalnikowym podkładem, np. FUTURA 3 Primer.

Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachłóWKi z serii SILORA. Sucha szpachłóWKę spiaskować i usunąć pozostałości.

**Gruntowanie**

Powierzchnie drewniane, w celu uniknięcia przeżywieczeń, należy gruntować farbą podkładową FUTURA 3 Primer.

Powierzchnie stalowe pokryć podkładem FUTURA 3 Primer.

**Nakładanie**

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwu warstwach.

**Warunki podczas nakładania**

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania wałkiem powinna wynosić poniżej 80%.

Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Farbę przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, dokładnie zamkniętą.

**NIE MOŻE ZAMARZAĆ.**

---