

CHARAKTERYSTYKA

W pełni matowa farba i uniwersalny podkład alkidowy, który może być stosowany również jako grunt, podkład wyrównujący (wygładzający), podkład o wysokiej przyczepności oraz międzywarstwa .
Wykończenie: pełny mat.

ZASTOSOWANIE

FUTURA 3 jest przewidziana do gruntowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: meble, płyty pilśniowe, płyty gipsowe i inne płyty konstrukcyjne. Również odpowiednia jako podkład na wewnętrzne powierzchnie metalowe (także na powierzchnie ocynkowane i z metali lekkich) oraz płytki ceramiczne, PVC, szkło i powierzchnie malowane farbami utwardzanymi kwasem. Może być używany jako farba sufitowa.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 50% obj.

Lotne związki organiczne (VOC)

EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l 2010.

Zużycie praktyczne

VOC produktu: max 500 g/l.

Jedna warstwa na gładkiej powierzchni: 8-10 m²/l.Przy malowaniu świeżej płyty wiórowej: 5-6 m²/l.**Gęstość**

ok. 1,4 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% wilgotności względnej**- pyłosuche**

po 2 godz.

- ponowne pokrycie

po 6 godz.

Rozcieńczalnik, zmywacz

TEKNOSOLV 1621 lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.

Wykończenie

Pełny mat

Kolor

Biały i transparentna baza 3. Można barwić pastami barwiącymi.

Dokładność odcienia nie jest pełna.

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Charakterystyki, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	Usunąć z powierzchni luźne części, kurz i brud. Powierzchnie metalowe oczyścić z rdzy przy pomocy szczotki drucianej. Usunąć słabe i źle przylegające powłoki malarskie oraz wszelkie warstwy farb lateksowych. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć wszelkie pozostałości.
Nakładanie	Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę. Przy malowaniu powierzchni drewnianych farbą należy w razie konieczności rozcieńczyć ok. 5-10% używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Użyć dysz do natrysku bezpowietrznego 0.013-0.015". Przy natrysku rozcieńczyć farbę do 5-15% obj., używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500.
Warunki podczas nakładania	W czasie nakładania farby i jej schnięcia temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna wynosić powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza - poniżej 80%.
Warstwa nawierzchniowa	Powierzchnia zagruntowana może być pokryta po 6 godzinach farbami wykończeniowymi z serii FUTURA lub farbami dyspersyjnymi.
