

CHARAKTERYSTYKA Wodorozcieńczalna, w pełni matowa alkidowa farba podkładowa. Odpowiednia do drewnianych i ocynkowanych powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchni drewnianych.

ZASTOSOWANIE Przeznaczona do gruntowania powierzchni drewnianych i płyt konstrukcyjnych oraz nierdzewnych powierzchni metalowych: drzwi, okien, regałów, paneli (również sufitowych), profili, kanałów wentylacyjnych, grzejników i rurociągów.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych, FUTURA AQUA 3 nadaje się do gruntowania gipsu i szpachłówki, gdy podłoże musi być wytrzymałe i gładkie: podokienniki, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych	ok. 40% obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 130 g/l 2010. VOC produktu: max 130 g/l. EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l 2010. VOC produktu: max 140 g/l.
Zużycie praktyczne	8-10 m ² /l
Gęstość	ok. 1,3 g/ml
Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% RH - pyłosuche - ponowne pokrycie	po 1 godz. po 6 godz. Czas schnięcia ulegnie wydłużeniu jeśli otaczające powietrze będzie zimne i/lub wilgotne.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Woda. Po skończonej pracy sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą z detergentem.
Wykończenie	Pełny mat
Kolory	Biały. Można mieszać z pastami barwiącymi w celu uzyskania jasnych odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych. Dokładność koloru nie jest idealna.
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Charakterystyki, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA

- Przygotowanie podłoża** Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń.
- Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENZA i spłukać dokładnie wodą.
Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz.
Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu wypełniacza SILORA A.
- Nakładanie** FUTURA AQUA 3 jest odpowiedni jako podkład o wysokiej przyczepności do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych a także do ocynkowanych i uprzednio malowanych wewnętrznych powierzchni metalowych.
- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą (5-15%).
Nakładać w jednej lub dwóch warstwach pędzlem lakierniczym, wałkiem mohairowym, packą lub za pomocą natrysku.
- Przy malowaniu gładkich powierzchni np. drzwi, zeszlifować ślady pozostawione przez wałek za pomocą packi lub pędzla lakierniczego.
Do nanoszenia natryskiem bezpowietrznym stosować dyszę o średnicy 0.011 - 0.013".
- Warunki podczas nakładania** Malowana powierzchnia musi być sucha.
W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przy niskiej wilgotności i/lub temp. powyżej +21°C, czas schnięcia jest krótszy.
Aplikacja będzie łatwiejsza, jeśli powietrze będzie nawilżane i/lub temp. w miejscu malowania jest niższa.
Dobra wentylacja podczas aplikacji skraca czas schnięcia.
- Przechowywanie** Nie może zamarzać.
-