

**CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalna, bezrozpuszczalnikowa farba dyspersyjna o gładkim wykończeniu.

Produkt zakwalifikowany do **Grupy M1** w klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

**ZASTOSOWANIE**

Farba jest stosowana jako podkład w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, np. na ścianach i sufitach w mieszkaniach, biurach, magazynach i fabrykach. Może być także używana jako farba nawierzchniowa na sufitach.

TEKNOSPRO POHJA można nakładać na beton, tynk, szpachlę, cegłę, drewno, płyty konstrukcyjne.

**DANE TECHNICZNE****Zawartość substancji stałych**

ok. 34% obj.

**Lotne związki organiczne (VOC)**

EU VOC wartości graniczne (kat. A/g): 30 g/l 2010.  
VOC produktu: max 30 g/l.

**Zużycie praktyczne**

Powierzchnie uprzednio malowane: 7-10 m<sup>2</sup>/l  
Szpachłówka i płyty pilśniowe: 5-8 m<sup>2</sup>/l  
Beton i powierzchnie otynkowane: 4-7 m<sup>2</sup>/l

**Gęstość**

ok. 1,5 g/ml

**Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.**

- pyłosuchość

po 0,5 godz.

- następna warstwa

po 2 godz.

**Rozcieńczalnik, zmywacz**

Woda. Umyć sprzęt wodą natychmiast po użyciu.

**Wykończenie**

gładkie

**Kolor**

Biały. Można mieszać z pastami barwiącymi do jasnych odcieni zgodnie z Kartą Kolorów Wewnętrznych. Dokładność odcienia nie jest perfekcyjna.

**Odporność na zmywanie i ścieranie**

Odporność na szorowanie na mokro, klasa 2 wg normy EN 13300.

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu.  
Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą.  
Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz.  
Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farbą kredową lub klejową.  
Sufity, które nie są wodoodporne zaleca się zagruntować rozcieńczalnikowym podkładem, np. FUTURA 3 Primer.  
Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii TEKNOSPRO.  
Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

**Nakładanie**

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać.  
W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą.  
Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwu warstwach.  
Używać dyszy do natrysku bezpowietrznego o średnicy 0.017 - 0.021".

**Warunki podczas nakładania**

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.  
Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

**INFORMACJE DODATKOWE**

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.

---