

TYP	<p>Rozpuszczalnikowy olej gruntujący do zewnętrznych powierzchni drewnianych przed malowaniem lub lakierowaniem. Zawiera środki chroniące drewno przed zgnilizną, zagrzybieniem i pleśnią.</p> <p>WOODEX BASE wnika w głąb różnych gatunków drewna i nadaje się do pokrywania dębu, teak, mahoniu i twardych gatunków drewna.</p>
ZASTOSOWANIE	<p>Nadaje się do nakładania na moło, ganki, logi, meble ogrodowe i inne podobne niezabezpieczone powierzchnie drewniane.</p> <p>Nowe powierzchnie drewniane należy chronić jak najszybciej. Odpowiednie do nakładania jako warstwy nawierzchniowe są wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe bejce Teknos, podkłady, farby fasadowe i farby do mebli, przeznaczone do malowania powierzchni drewnianych.</p> <p>Posiada zezwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4116/10.</p>

DANE TECHNICZNE

Składniki stałe	Ok. 5% obj.
Lotne związki organiczne (VOC)	Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Zużycie praktyczne	Drewno heblowane: 8-10 m ² /l Drewno piłowane: 4-8 m ² /l
	Jakość i wilgotność drewna zależy wpływa na zużycie praktyczne.
Gęstość	0,8 g/ml
Szybkość schnięcia w temp. +23°C, 50%RH	Nie pozostawia filmu. Po wniknięciu oleju, powierzchnia jest sucha w dotyku.
	Gotowe do ponownego krycia farbą lub lakierem: po 1 godz. w przypadku farb rozpuszczalnikowych; po 16 godz. w przypadku farb wodorozcieńczalnych.
Zmywacz	TEKNOSOLV 1621
Kolory	Bezbarwny
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki.

SPOSÓB STOSOWANIA

Aplikacja	Nakładać na czystą i suchą powierzchnię miękkim pędzlem, natryskowo lub przez zanurzanie. Końce i powierzchnie porowate pokrywać kilka razy.
Warunki nakładania	Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza powinna wynosić poniżej 80%.